

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/003080

International filing date: 18 February 2005 (18.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-040928
Filing date: 18 February 2004 (18.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 07 April 2005 (07.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

18.02.2005

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 2 月 1 8 日
Date of Application:


出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 4 0 9 2 8
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 4 - 0 4 0 9 2 8]

出 願 人 ソニー株式会社
Applicant(s):

2 0 0 5 年 3 月 2 4 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 0490043403
【提出日】 平成16年 2月18日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 H05B 44/14
H05B 44/10

【発明者】
【住所又は居所】 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号 ソニー株式会社内
【氏名】 鬼島 靖典

【特許出願人】
【識別番号】 000002185
【氏名又は名称】 ソニー株式会社

【代理人】
【識別番号】 100086298
【弁理士】
【氏名又は名称】 船橋 國則
【電話番号】 046-228-9850

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 007364
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9904452

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

陰極と陽極との間に、少なくとも有機発光層を含む発光ユニットが複数個積層され、当該各発光ユニット間に電荷発生層が挟持された表示素子において、

前記電荷発生層が Li_2SiO_3 からなる

ことを特徴とする表示素子。

【請求項 2】

陰極と陽極との間に、少なくとも有機発光層を含む発光ユニットが複数個積層され、当該各発光ユニット間に電荷発生層が挟持された表示素子において、

前記電荷発生層が、 Li_2SiO_3 と電荷輸送材料との混合層によって構成されている層を含むことを特徴とする表示素子。

【請求項 3】

陰極と陽極との間に、少なくとも有機発光層を含む発光ユニットが複数個積層され、当該各発光ユニット間に電荷発生層が挟持された表示素子において、

前記電荷発生層が、 Li_2SiO_3 からなる層と、 Li_2SiO_3 と電荷輸送材料との混合層との積層構造となっている

ことを特徴とする表示素子。

【書類名】明細書

【発明の名称】表示素子

【技術分野】

【0001】

本発明は、カラーディスプレイなどに用いられる表示素子に関し、特に是有機層を備えた自発光型の表示素子に関する。

【背景技術】

【0002】

近年、マルチメディア指向の商品を初めとし、人間と機械とのインターフェースの重要性が高まってきている。人間がより快適に効率良く機械操作するためには、操作される機械からの情報を誤りなく、簡潔に、そして瞬時に、十分な量取り出す必要があり、その為にディスプレイを初めとする様々な表示素子について研究が行われている。

【0003】

また、機械の小型化に伴い、表示素子の小型化、薄型化に対する要求も日々、高まっているのが現状である。例えば、ノート型パーソナルコンピュータ、ノート型ワードプロセッサなどの、表示素子一体型であるラップトップ型情報処理機器の小型化には目を見張る進歩があり、それに伴い、その表示素子である液晶ディスプレイに関しての技術革新も素晴らしいものがある。液晶ディスプレイは、様々な製品のインターフェースとして用いられており、ラップトップ型情報処理機器はもちろんのこと、小型テレビや時計、電卓を初めとし、我々の日常使用する製品に多く用いられている。

【0004】

ところが、液晶ディスプレイは、自発光性でないためバックライトを必要とし、このバックライト駆動に液晶を駆動するよりも電力を必要とする。また、視野角が狭いため、大型ディスプレイ等の大型表示素子には適していない。さらに、液晶分子の配向状態による表示方法なので、視野角の中においても、角度によりコントラストが変化してしまう。しかも、液晶は基底状態における分子のコンフォメーションの変化を利用して表示を行っているので、ダイナミックレンジが広くとれない。これは、液晶ディスプレイが動画表示には向かない理由の一つになっている。

【0005】

これに対し、自発光性表示素子は、プラズマ表示素子、無機電界発光素子、有機電界発光素子等が研究されている。

【0006】

プラズマ表示素子は低圧ガス中でのプラズマ発光を表示に用いたもので、大型化、大容量化に適しているものの、薄型化、コストの面での問題を抱えている。また、駆動に高電圧の交流バイアスを必要とし、携帯用デバイスには適していない。

【0007】

無機電界発光素子は、緑色発光ディスプレイ等が商品化されたが、プラズマ表示素子と同様に、交流バイアス駆動であり駆動には数百V必要であり、ユーザーに受け入れられなかった。しかし、技術的な発展により、今日ではカラーディスプレイ表示に必要なRGB三原色の発光には成功しているが、青色発光材料が高輝度、長寿命で発光可能なものが無く、また、無機材料のために、分子設計などによる発光波長等の制御は困難である。

【0008】

2000年には、無機電界発光素子を用いたフルカラーディスプレイが発表されたが、色変換方式を用いており、理想的な独立三原色駆動方式でのデバイス化は難しい。

【0009】

一方、有機化合物による電界発光現象は、1960年代前半にHelfrichらにより強く蛍光を発生するアントラセン単結晶への、キャリア注入による発光現象が発見されて以来、長い期間、研究されてきたが、低輝度、単色で、しかも単結晶であった為、有機材料へのキャリア注入という基礎的研究として行われていた。

【0010】

しかし、1978年にEastman Kodak社のTangらが低電圧駆動、高輝度発光が可能なアモルファス発光層を有する積層構造の有機電界発光素子を発表して以来、各方面でRGB三原色の発光、安定性、輝度上昇、積層構造、作製法等の研究開発が盛んに行なわれている。C. Adachi、S. Tokito、T. Tsutsui、S. Saito等のJapanese Journal of Applied Physics第27巻2号L269～L271頁(1988年)掲載の研究報告に記載されているように、正孔輸送材料、発光材料、電子輸送材料の3層構造(ダブルヘテロ構造の有機EL素子)が開発され、更に、C. W. Tang、S. A. VanSlyke、C. H. Chen等のJournal of Applied Physics第65巻9号3610～3616頁(1989年)掲載の研究報告に記載されているように、電子輸送材料中に発光材料を含ませた素子構造などが開発されてきた。

【0011】

また、有機材料の特徴である分子設計等により様々な新規材料が発明され、直流低電圧駆動、薄型、自発光性等の優れた特徴を有する有機電界発光素子のカラーディスプレイへの応用研究も盛んに行われ始めている。

【0012】

図2には、このような表示素子(有機電界発光素子)の一構成例を示す。この図に示す表示素子1は、例えばガラス等からなる透明な基板2上に設けられている。この表示素子1は、基板2上に設けられたITO(Indium Tin Oxide: 透明電極)からなる陽極3、この陽極3上に設けられた有機層4、さらにこの上部に設けられた陰極5とで構成されている。有機層4は、陽極側から、例えば正孔注入層4a、正孔輸送層4bおよび電子輸送性の発光層4cを順次積層させた構成となっている。このように構成された表示素子1では、陰極から注入された電子と陽極から注入された正孔とが発光層4cにて再結合する際に生じる光が基板2側から取り出される。

【0013】

またこのような構成の他にも、基板2側から順に、陰極5、有機層4、陽極3を順次積層した構成や、さらには上方に位置する電極(上部電極)を透明材料で構成することで、基板2と反対側から光を取り出すようにした、いわゆる上面発光型の表示素子もある。そして特に、基板上に薄膜トランジスタ(thin film transistor: 以下TF Tと記す)を設けて成るアクティブマトリックス型の表示装置においては、TF Tが形成された基板上に上面発光型の表示素子を設けた、いわゆる上面発光素子構造とすることが、発光部の開口率を向上させる上で有利になる。

【0014】

このような上面発光素子構造の表示装置において、上部電極が陰極である場合、この上部電極は、例えばLiF、Li₂Oや、CsO等の金属フッ化物或いは酸化物層を用いて注入電極が構成される。また、これらの注入電極上にMgAg層を積層させる場合もある。

【0015】

また、上面発光素子構造では、陽極としてITO等の透明電極を用いることで両サイドからの光の取り出しも可能であるが、一般的には不透明電極が用いられ、キャビティ構造を形成する。キャビティ構造の有機層膜厚は、発光波長によって規定され、多重干渉の計算から導くことが可能である。上面発光素子構造では、このキャビティ構造を積極的に用いることにより、外部への光取り出し効率の改善や発光スペクトルの制御を行うことが可能である。

【0016】

ところで、有機電界発光素子の実用化に付いては、主にカーオーディオ、携帯電話、デジタルカメラを中心に年々、参入メーカーが増えてきているのが実状である。

【0017】

用いている有機材料も、年々改良が加えられ、蛍光発光材料でも外部量子効率が5%を超えるものも報告され、りん光材料に至っては20%近い値も報告されている。一般的に内部量子効率は外部量子効率の約5倍近いと見積もることが出来、りん光材料に至っては

限界に近い値になってきている。

【0018】

しかしながら、効率が改善されているのに比べ、信頼性の一つの指針である連続駆動寿命に至っては、発光色にもよるが、初期輝度が数百～数千cd/m²からの半減寿命が1～4万時間程度と開きが大きく、思ったほど延びていないのが実状である。

【0019】

この事が、有機電界発光素子が次世代テレビの有力候補と言われながら、なかなか大型化ができず、また寿命が厳しく要求される製品として実用化に至っていない要因の一つに挙げられる。

【0020】

有機電界発光素子の寿命は、一般的には注入された電荷によって決まっており、この事は駆動における初期輝度を落すことで解決することはできる。しかしながら、初期輝度を落すことは、実用化におけるアプリケーションが制限され、有機電界発光素子の潜在的な可能性を自ら否定することになり、次世代テレビの実現は不可能になる。

【0021】

この問題を解決するためには、駆動電流を変えずに輝度を上げる、即ち効率を改善するか、或いは駆動電流を下げて同様の輝度を得ることができる素子構成を実現する必要がある。

【0022】

この課題を解決するために、複数の有機発光素子を重ねて配置したスタック型のマルチフォトンエミッション素子(MPE素子)が提案されている。この場合、例えば、複数の有機発光素子のユニットが中間導電層を介して電気的に直列に接合されている素子が提案されている(下記特許文献1)。

【0023】

しかしながら、中間導電層を介して有機発光素子を重ねた素子構成では、複数の素子を平面的に配列して表示装置を構成する場合の中間導電層からの漏れ電流が懸念され、特にパッシブマトリックスにとっては、画像表示を行う上では致命的な欠陥となりかねない。そこで、図5に示すように、陽極3と陰極5との間に、少なくとも発光層4cを有する有機層からなる複数の発光ユニット4-1, 4-2, ...を、絶縁性の電荷発生層6を介して重ねて配置したMPE素子(表示素子1')の構成が提案されている。ここで、電荷発生層6とは、電圧印加時において、電荷発生層6の陰極5側に配置された発光ユニット4-2に対して正孔を注入する一方、電荷発生層6の陽極3側に配置された発光ユニット4-1に対して電子を注入する役割を果たす層であり、酸化バナジウム(V₂O₅)や7酸化レニウム(Re₂O₇)のような金属酸化物を用いて構成されている。

【0024】

また、このような電荷発生層6から陽極3側の発光ユニット4-1への電子注入効率を上げるために、「その場反応生成層」となる電子注入層7を電荷発生層6の陽極3側に設けることが好ましい。このような「その場反応生成層」となる電子注入層7としては、例えばバソクプロイン(BCP)と金属セシウム(Cs)との混合層や、(8-キノリノラト)リチウム錯体とアルミニウムとの積層膜が用いられる。

【0025】

以上のような電荷発生層6を介して発光ユニット4-1, 4-2, ...を積層させたスタック型の有機電界発光素子では、2つの発光ユニットを積層した場合には、理想的には発光効率[lm/W]は変ること無しに輝度[cd/A]を2倍に、3つの発光ユニットを積層した場合には、理想的には[lm/W]は変ること無しに[cd/A]を3倍にすることが可能であるとされている(以上、下記特許文献2, 3参照)。

【0026】

【特許文献1】特開平11-329748号公報

【特許文献2】特開2003-45676号公報

【特許文献3】特開2003-272860号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0027】

しかしながら、図3を用いて説明したような電荷発生層6を介して発光ユニット4-1, 4-2を積層する構成の表示素子1'においては、電荷発生層6の陽極3側に配置されるその場反応生成層としての電子注入層7を構成する材料が、非常に不安定である。このため、電子注入層7を構成するそれぞれの材料の化学量論比が重要であり、このバランスが崩れると層としても不安定になると考えられる。

【0028】

例えば、BCPは錯形成能に富み、フリーな成分が有った場合には、周辺材料と錯体を形成する可能性が大きく、素子の安定性といった点を考慮すれば用いるのには困難である。加えて、BCPを用いた素子では、耐環境性に対して信頼性が乏しい事も問題点として考えられる。

【0029】

そして、このようなスタック型の有機電界発光素子においては、 V_2O_5 や Re_2O_7 のような金属酸化物を用いて電荷発生層6を構成した場合、一般的な Alq_3 の様な電子輸送層を直接、電荷発生層6にコンタクトすることにより注入される電子の効率は極めて低い。したがって、電荷発生層6の陽極3側の界面構成が極めて重要なポイントとなる。

【0030】

しかも、電荷発生層6を構成する V_2O_5 や Re_2O_7 等は、それ自体が大気中で不安定であり、劇物指定のものも多く、他の金属等と容易に反応するため、実際の生産には不向きであると言った問題もある。

【0031】

そこで本発明は、有機層からなる発光ユニットを積層させたスタック型の表示素子において、安定材料を用いることで耐環境性の向上を図ることができ、かつ発光ユニット間に挟持された電荷発生層から発光ユニットへの電荷の注入効率の向上を図ることができ、これにより、高輝度で長期信頼性に優れると共に作製が容易な表示素子を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

【0032】

このような目的を達成するための本発明は、陰極と陽極との間に、少なくとも有機発光層を含む発光ユニットが複数個積層され、当該各発光ユニット間に電荷発生層が挟持された表示素子において、電荷発生層が Li_2SiO_3 を主成分として構成されていることを特徴としている。このような電荷発生層として、第1には、電荷発生層が Li_2SiO_3 からなる構成が提示される。また第2には、電荷発生層が、 Li_2SiO_3 と電荷輸送材料との混合層によって構成されている層を含む構成が提示される。そして第3には、電荷発生層が、 Li_2SiO_3 からなる層と、 Li_2SiO_3 と電荷輸送材料との混合層との積層構造が提示される。

【0033】

このような構成の表示素子では、安定材料である Li_2SiO_3 を主成分とした電荷発生層を発光ユニット間に設けたことにより、電荷発生層として V_2O_5 や Re_2O_7 のような不安定な材料を用いることなく、また電荷発生層の陽極側における有機材料からなる発光ユニットとの界面に、特に不安定な材料からなるその場反応生成層としての電子注入層等を設けることなく、電荷発生層の陽極側に配置された発光ユニットへの、当該電荷発生層からの電子注入効率を得られる。したがって、電荷発生層を介して発光ユニットを積層してなるスタック型の表示素子の安定化が図られる。

【発明の効果】

【0034】

以上説明したように、本発明の表示素子によれば、 Li_2SiO_3 を用いて電荷発生層を構成することにより、安定的な材料を用いて構成された電荷発生層から発光ユニットへの

電荷の注入の向上を図ることが可能になる。この結果、有機層からなる発光ユニットを積層させたスタック型の表示素子において、輝度の向上だけではなく、耐環境性の向上による寿命特性の向上、すなわち長期信頼性の向上を図ることが可能になる。また、安定的な材料を用いて、このような電荷の注入特性に優れた電荷発生層が構成されるため、その作製においても化学量論比を考慮した成膜などを行う必要はなく、容易に作製可能となる。しかも、一般的な V_2O_5 からなる電荷発生層を用いた場合と比較して、駆動電圧が抑えられる効果もあり、これによる長期信頼性の向上も期待できる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0035】

図1は、本発明の表示素子の一構成例を示す断面図である。この図に示す表示素子11は、発光ユニットを積層してなるスタック型の表示素子11であり、基板12上に設けられた陽極13、この陽極13上に重ねて設けられた複数の発光ユニット14-1、14-2、…（ここでは2個）、これらの発光ユニット14-1、14-2間に設けられた電荷発生層15、そして最上層の発光ユニット14-2上に設けられた陰極16を備えている。

【0036】

以下の説明においては、陽極13から注入された正孔と電荷発生層15において発生した電子が発光ユニット14-1内で結合する際に生じた発光光と、同時に陰極16から注入された電子と電荷発生層15において発生した正孔が発光ユニット14-2内で結合する際に生じた発光光とを、基板2と反対側の陰極16側から取り出す上面発光方式の表示素子の構成を説明する。

【0037】

先ず、表示素子11が設けられる基板12は、ガラスのような透明基板や、シリコン基板、さらにはフィルム状のフレキシブル基板等の中から適宜選択して用いられることとする。また、この表示素子11を用いて構成される表示装置の駆動方式がアクティブマトリックス方式である場合、基板12として、画素毎にTFTを設けてなるTFT基板が用いられる。この場合、この表示装置は、上面発光方式の表示素子11をTFTを用いて駆動する構造となる。

【0038】

そして、この基板12上に下部電極として設けられる陽極13は、効率良く正孔を注入するために電極材料の真空準位からの仕事関数が高いもの、例えばクロム(Cr)、金(Au)、酸化スズ(SnO_2)とアンチモン(Sb)との合金、酸化亜鉛(ZnO)とアルミニウム(Al)との合金、さらにはこれらの金属や合金の酸化物等を、単独または混在させた状態で用いることができる。

【0039】

表示素子11が上面発光方式の場合は、陽極13を高反射率材料で構成することで、干渉効果及び高反射率効果で外部への光取り出し効率を改善することが可能であり、このような電極材料には、例えばAl、Ag等を主成分とする電極を用いることが好ましい。これらの高反射率材料層上に、例えばITOのような仕事関数が高い透明電極材料層を設けることで電荷注入効率を高めることも可能である。

【0040】

尚、この表示素子11を用いて構成される表示装置の駆動方式がアクティブマトリックス方式である場合、陽極13は、TFTが設けられている画素毎にパターンニングされていることとする。そして、陽極13の上層には、ここでの図示を省略した絶縁膜が設けられ、この絶縁膜の開口部から、各画素の陽極13表面を露出させていることとする。

【0041】

また、発光ユニット14-1、14-2は、陽極13側から順に、正孔注入層14a、正孔輸送層14b、発光層14c及び電子輸送層14dを積層してなる。これらの各層は、例えば真空蒸着法や、例えばスピコート法などの他の方法によって形成された有機層からなる。各有機層を構成する材料に限定条件はなく、例えば正孔輸送層14bであるならば、ベンジジン誘導体、スチリルアミン誘導体、トリフェニルメタン誘導体、ヒドラゾン誘

導体などの正孔輸送材料を用いることができる。

【0042】

もちろん、各層が他の要件を備えることは、これを妨げず、例えば発光層 14 c が電子輸送層 14 d を兼ねた電子輸送性発光層であることも可能であり、発光層 14 c は、正孔輸送性の発光層 14 c であっても良く、また、各層が積層構造になることも可能である。例えば発光層 14 c が、さらに青色発光部と緑色発光部と赤色発光部から形成される白色発光素子であっても良い。

【0043】

また、発光層 14 c は、ベリレン誘導体、クマリン誘導体、ピラン系色素、トリフェニルアミン誘導体等の有機物質を微量含む有機薄膜であっても良く、この場合には発光層 14 c を構成する材料に対して微量分子の共蒸着を行うことで形成される。

【0044】

また、以上の各有機層、例えば正孔注入層 14 a、正孔輸送層 14 b は、それぞれが複数層からなる積層構造であっても良い。正孔注入層 14 a としては、例えば LG 化学株式会社製ホール注入材料 LGCHIL001 (商品名) のようなアリールアミン系でない有機材料によって構成されることが好ましく、これによって発光ユニット 14-2 への正孔の注入効率が高められる。

【0045】

さらに、以上の各発光ユニット 14-1、14-2 は、全く同一の構造でも良いが、他の構造にすることも可能である。例えば、発光ユニット 14-1 を橙色発光素子用の有機層構造、発光ユニット 14-2 を青緑色発光素子用の有機層構造として形成することにより、発光色は白色となる。

【0046】

そして、これらの発光ユニット 14-1 と発光ユニット 14-2 との間に設けられた電荷発生層 15 は、主成分として Li_2SiO_3 を用いて構成される。

【0047】

この電荷発生層 15 は、例えば Li_2SiO_3 からなる単層構造であっても良い。

【0048】

また、電荷発生層 15 は、 Li_2SiO_3 を主成分とし、正孔や電子 (電荷) のホッピングサイトとして、例えば正孔輸送材料や電子輸送材料等の電荷輸送性有機材料を Li_2SiO_3 と共に共蒸着してなる混合層であっても良い。またこの混合層を有する層であっても良い。

【0049】

さらに、電荷発生層 15 は、 Li_2SiO_3 からなる層と、 Li_2SiO_3 と電荷輸送性有機材料との混合層との積層構造であっても良い。この場合、 Li_2SiO_3 と電子輸送性有機材料との混合層は、 Li_2SiO_3 からなる層の陽極 13 側の界面に積層される。また、 Li_2SiO_3 と正孔輸送性有機材料との混合層は、 Li_2SiO_3 からなる層の陰極 16 側の界面に積層される。この場合、正孔輸送性材料としては、LG 化学株式会社製ホール注入材料 LGCHIL001 のようなアリールアミン系でない有機材料によって構成されることが好ましい。尚、このような積層構造は、 Li_2SiO_3 からなる層の陽極 13 側および陰極 16 側の少なくとも一方に、混合層を設けた構成として良い。

【0050】

またさらに、電荷発生層 15 は、 Li_2SiO_3 からなる層と、他の酸化物または複合酸化物からなる層との積層構造であっても良い。この場合、酸化物または複合酸化物としては、メタ硼酸化物、テトラ硼酸化物、ゲルマン酸化物、モリブデン酸化物、ニオブ酸化物、珪酸化物、タンタル酸化物、チタン酸化物、バナジン酸化物、タングステン酸化物、ジルコン酸化物、炭酸化物、萆酸化物、亜クロム酸化物、クロム酸化物、重クロム酸化物、フェライト、亜セレン酸化物、セレン酸化物、スズ酸化物、亜テルル酸化物、テルル酸化物、ビスマス酸化物、テトラホウ酸化物、メタホウ酸化物等の他の一般的な酸化物または複合酸化物が例示される。

【0051】

そして、以上のような構成の各電荷発生層 15 は、さらにフッ化物を積層させた構成であっても良い。

【0052】

この場合、電荷発生層 15 における陽極 13 側の界面に、中間的な陰極層（中間陰極層）としてアルカリ金属フッ化物およびアルカリ土類金属フッ化物の少なくとも一方を用いた層を設けることが好ましい。またさらには、電荷発生層 15 における陽極 13 側の界面に、中間陽極層として、導電性材料層を介して、アルミニウムアルカリ金属フッ化物およびアルカリ土類金属フッ化物の少なくとも一方を用いた層を設けることが好ましい。

【0053】

そして、アルカリ金属フッ化物およびアルカリ土類金属フッ化物としては、具体的にはフッ化リチウム (LiF)、CsF、CaF₂等を例示することができる。また導電性材料層は、マグネシウム (Mg)、銀 (Ag)、およびアルミニウム (Al) の少なくとも 1 つを含むこととする。具体的には、MgAg や Al からなる導電性材料層が例示される。

【0054】

またさらに、電荷発生層 15 は、陰極 16 側の界面に、銅フタロシアニン (CuPc) のようなフタロシアニン骨格を持つ正孔注入性材料からなる層を中間的な陽極層（中間陽極層）として設けても良い。

【0055】

尚、以上の電荷発生層 15 やその界面に積層される各層は、必ずしも明確に分離されている構成に限定されることはなく、各層の界面においてそれぞれの構成材料が混ざり合っている場合もある。

【0056】

次に、陰極 16 は、陽極 13 側から順に第 1 層 16 a、第 2 層 16 b、場合によっては第 3 層 16 c を積層させた 3 層構造で構成されている。

【0057】

第 1 層 16 a は、仕事関数が小さく、かつ光透過性の良好な材料を用いて構成される。このような材料として、例えばリチウム (Li) の酸化物である Li₂O や、セシウム (Cs) の酸化物である Cs₂O、さらにはこれらの酸化物の混合物を用いることができる。また、第 1 層 16 a はこのような材料に限定されることはなく、例えば、カルシウム (Ca)、バリウム (Ba) 等のアルカリ土類金属、リチウム (Li)、セシウム (Cs) 等のアルカリ金属、さらにはインジウム (In)、マグネシウム (Mg)、銀 (Ag) 等の仕事関数の小さい金属、さらにはこれらの金属のフッ化物、酸化物等を、単体またはこれらの金属およびフッ化物、酸化物の混合物や合金として安定性を高めて使用しても良い。

【0058】

また、第 2 層 16 b は、MgAg 等のアルカリ土類金属で構成される電極或いは Al 等の電極で構成される。上面発光素子の様に半透過性電極で陰極 16 を構成する場合には、薄膜の MgAg 電極や Ca 電極を用いることで光を取り出すことが可能である。光透過性を有しかつ導電性が良好な材料で構成することで、この表示素子 11 が、特に陽極 13 と陰極 16 との間で発光光を共振させて取り出すキャビティ構造で構成される上面発光素子の場合には、例えば Mg-Ag のような半透過性反射材料を用いて第 2 層 16 b を構成する。これにより、この第 2 層 16 b の界面と、光反射性を有する陽極 13 の界面で発光を反射させてキャビティ効果を得る。

【0059】

さらに第 3 層 16 c は、電極の劣化抑制のために透明なランタノイド系酸化物を設けることで、発光を取り出すこともできる封止電極として形成することも可能である。

【0060】

尚、以上の第 1 層 16 a、第 2 層 16 b、および第 3 層 16 c は、真空蒸着法、スパッ

タリング法、さらにはプラズマCVD法などの手法によって形成される。また、この表示素子を用いて構成される表示装置の駆動方式がアクティブマトリックス方式である場合、陰極16は、ここでの図示を省略した陽極13の周縁を覆う絶縁膜および発光ユニット14-1～発光ユニット14-2の積層膜によって、陽極13に対して絶縁された状態で基板12上にベタ膜状で形成され、各画素に共通電極として用いても良い。

【0061】

また、ここに示した陰極16の電極構造は3層構造である。しかしながら、陰極16は、陰極16を構成する各層の機能分離を行った際に必要な積層構造であれば、第2層16bのみで構成したり、第1層16aと第2層16bとの間にさらにITOなどの透明電極を形成したりすることも可能であり、作製されるデバイスの構造に最適な組み合わせ、積層構造を取れば良いことは言うまでもない。

【0062】

以上説明した構成の表示素子11では、発光ユニット14-1、14-2間に、安定材料である Li_2SiO_3 を主成分とした電荷発生層15を挟持させたことにより、電荷発生層15として V_2O_5 や Re_2O_7 のような不安定な材料を用いることなく、また電荷発生層15の陽極13側における有機材料からなる発光ユニット14-1との界面に、特に不安定な材料からなるその場反応生成層としての電子注入層等を設けることなく、電荷発生層15から陽極13側の発光ユニット14-1への電子注入効率が高得られる。したがって、電荷発生層15を介して発光ユニット14-1、14-2を積層してなるスタック型の表示素子11の安定化が図られる。

【0063】

尚、特に、電荷発生層15における陽極13側の界面に、中間陰極層としてアルカリ金属フッ化物およびアルカリ土類金属フッ化物の少なくとも一方を用いた層を設ける場合には、 MgAg のような導電性材料層と、この導電性材料層の陽極13側に配置されたアルカリ金属フッ化物およびアルカリ土類金属フッ化物の少なくとも一方からなる層とで中間陰極層を構成することにより、電荷発生層15の陽極13側に設けられた発光ユニット14-1に対しての電荷発生層15からの電子の注入効率を高める効果を高めることができる。

【0064】

また、電荷発生層15にフタロシアニン骨格を有する中間陽極層（図示省略）を設けることにより、電荷発生層15の陰極16側に設けられた発光ユニット14-2への、電荷発生層15からの正孔の注入効率を高めることができる。

【0065】

この結果、スタック型の表示素子において、輝度の向上だけではなく、耐環境性の向上による寿命特性の向上、すなわち長期信頼性の向上を図ることが可能になる。また、安定的な材料を用いて、このような電荷の注入特性に優れた電荷発生層15が構成されるため、その作製においても化学量論比を考慮した成膜などを行う必要はなく、容易に作製可能となる。しかも、一般的な V_2O_5 からなる電荷発生層を用いた場合と比較して、駆動電圧が抑えられる効果もあり、これによる長期信頼性の向上を得ることも可能である。

【0066】

尚、本発明の表示素子は、TFT基板を用いたアクティブマトリックス方式の表示装置に用いる表示素子に限定されることはなく、パッシブ方式の表示装置に用いる表示素子としても適用可能であり、同様の効果（長期信頼性の向上）を得ることができる。

【0067】

また、以上の実施形態においては、基板12と反対側に設けた陰極16側から発光を取り出す「上面発光型」の場合を説明した。しかし本発明は、基板12を透明材料で構成することで、発光を基板12側から取り出す「透過型」の表示素子にも適用される。この場合、図1を用いて説明した積層構造において、透明材料からなる基板12上の陽極13を、例えばITOのような仕事関数が高い透明電極材料を用いて構成する。これにより、基板12側および基板12と反対側の両方から発光光が取り出される。また、このような

構成において、陰極 16 を反射材料で構成することにより、基板 12 側からのみ発光光が取り出される。この場合、陰極 6 の最上層に AuGe や Au、Pt 等の封止電極を付けても良い。

【0068】

さらに、図 1 を用いて説明した積層構造を、透明材料からなる基板 12 側から逆に積み上げて陽極 13 を上部電極とした構成であっても、基板 12 側から発光光を取り出す「透過型」の表示素子を構成することができる。この場合においても、上部電極となる陽極 13 を透明電極に変更することで、基板 12 側および基板 12 と反対側の両方から発光光が取り出される。

【実施例】

【0069】

次に、本発明の具体的な実施例 1～4、およびこれらの実施例に対する比較例 1～6 の表示素子の製造手順と、これらの評価結果を説明する。

【0070】

<実施例 1～4>

各実施例 1～4 では、上述した実施の形態で図 1 を用いて説明した表示素子 11 の構成において、電荷発生層 15 をそれぞれの材料及び積層構造として各表示素子 11 を作製した。以下に先ず、実施例 1～4 の表示素子 11 の製造手順を説明する。

【0071】

30mm×30mm のガラス板からなる基板 12 上に、陽極 13 として ITO（膜厚約 120nm）を形成し、さらに SiO₂ 蒸着により 2mm×2mm の発光領域以外を絶縁膜（図示省略）でマスクした有機電界発光素子用のセルを作製した。


【0072】

次に、第 1 層目の発光ユニット 14-1 を構成する正孔注入層 14a として、LG 化学株式会社製ホール注入材料 LGCHIL001 を真空蒸着法により 15nm（蒸着速度 0.2～0.4nm/sec）の膜厚で形成した。

【0073】

次いで、正孔輸送層 14b として、下記式（1）に示す α -NPD (α -naphthyl phenyl diamine) を、真空蒸着法により 15nm（蒸着速度 0.2～0.4nm/sec）の膜厚で形成した。


【化 1】



【0074】

さらに、発光層 14c として、下記式（2）に示す ADN をホストにし、ドープメントとして BD-052x（出光興産株式会社：商品名）を用い、真空蒸着法により膜厚比で 5% になるように、これらの材料を 32nm の合計膜厚で成膜した。


【化 2】



【0075】

最後に、電子輸送層 14d として、下記式 (3) に示す Alq3 (8-hydroxy quinorine alminum) を、真空蒸着法により 18 nm の膜厚で蒸着成膜した。

【化 3】



【0076】

以上のようにして第 1 層目の発光ユニット 14-1 を形成した後、電荷発生層 15 を下記表 1 に示す材料をそれぞれの膜厚で蒸着した。

【表1】

	電荷発生層15				Q/Y(cd/A)
	第1層	膜厚(Å)	第2層	膜厚(Å)	
実施例 1	Li ₂ SiO ₃	15	—	—	7.98
実施例 2	Li ₂ SiO ₃ +LGCHIL001(4:1)	15	—	—	7.98
実施例 3	Li ₂ SiO ₃ +LGCHIL001(4:1)	30	—	—	7.75
実施例 4	Li ₂ SiO ₃	15	Li ₂ SiO ₃ +LGCHIL001(4:1)	15	8.11
比較例 1	Li ₂ SiO ₃	15	V2O5	20	8.24
比較例 2	Li ₂ SiO ₃	15	V2O5	15	8.13
比較例 3	Li ₂ SiO ₃	15	V2O5	10	7.95
比較例 4	Li ₂ SiO ₃	15	V2O5	5	7.59
比較例 5	—	—	—	—	5.67
比較例 6	モノユニット型				5.23

【0077】

ここで実施例1においては、Li₂SiO₃を15Åの膜厚で成膜して単層構造の電荷発生層15を形成した。また、実施例2, 3においては、Li₂SiO₃とホール注入材料LGCHIL001とを共蒸着し、混合層からなる単層構造の電荷発生層15をそれぞれの膜厚で形成した。尚、組成比は、Li₂SiO₃:LGCHIL001=4:1(膜厚比)とした。そして、実施例4においては、Li₂SiO₃からなる第1層上に、Li₂SiO₃:LGCHIL001=4:1(膜厚比)の混合層からなる第2層を積層した電荷発生層15を形成した。

【0078】

以上の後、第2層目の発光ユニット14-2を、第1層目の発光ユニット14-1と同様に形成した。

【0079】

次に、陰極 16 の第 1 層 16a として、LiF を真空蒸着法により約 0.3 nm (蒸着速度 ~ 0.01 nm/sec) の膜厚で形成し、次いで、第 2 層 16b として MgAg を真空蒸着法により 10 nm の膜厚で形成し、最後に第 3 層 16c として Al を 300 nm の膜厚で形成した。

【0080】

<比較例 1~4>

図 1 を用いて説明した表示素子の構成において、電荷発生層 15 の構成を上記表 1 に示す構成とした表示素子を作製した。作製手順は、上述した実施例の作製手順において、電荷発生層 15 の形成工程のみを変更した手順とした。そして、各比較例 1~4 の電荷発生層 15 の形成工程では、まず、 Li_2SiO_3 からなる膜厚 15 Å の第 1 層を形成し、この上部に V_2O_5 からなる各膜厚の第 2 層を形成した。

【0081】

<比較例 5>

図 1 を用いて説明した表示素子の構成において、陽極 13 上に発光ユニット 14-1 を設け、さらに電荷発生層 15 を介することなく発光ユニット 14-2 を直接積層し、この上部に陰極 16 を設けた表示素子を作製した。作製手順は、上述した実施例の作製手順において電荷発生層 15 の形成のみを省いた手順とした。

【0082】

<比較例 6>

図 1 を用いて説明した表示素子の構成において、陽極 13 上に発光ユニット 14-1 を設け、この発光ユニット 14-1 上に直接陰極 16 を設けたモノユニットの表示素子を作製した。作製手順は、上述した実施例の作製手順において、陽極 13、発光ユニット 14-1、陰極 16a のみを同様の手順で形成した。

【0083】

<評価結果>

上記表 1 には、上述のようにして作製した実施例 1~4 および比較例 1~6 の表示素子の発光効率 (Quantum Yield: Q/Y) を合わせて示した。この結果が示すように、比較例 6 のモノユニット構造に対して、実施例 1~4 のどの表示素子においても発光効率が向上し、スタック型を形成している本発明における電荷発生層の効果が確認できた。

【0084】

そして、比較例 1~4 に付いても、実施例 1~4 とほぼ同等の効果は得られているが、実施例 1~4 と比較して駆動電圧は高くなり I-V 特性は高電圧側にシフトした。このことは、従来の電荷発生層として一般的に用いられている V_2O_5 では、を用いた本比較例においては、電荷発生層 15 において電力消費があることを示唆している。したがって、 V_2O_5 を用いずに、 Li_2SiO_3 を主成分として電荷発生層 15 を構成することにより駆動電圧を低電圧化する効果があることが確認された。

【0085】

尚、電荷発生層を介することなく発光ユニット 14-1、14-2 を積層させた比較例 5 においては、比較例 6 とほぼ同様の発光効率であり、電荷発生層 15 の必要性が示された。

【0086】

また、以上の実施例 1~4 においては、特に不安定な材料を用いることで化学量論比的に組成がシビアな膜形成を行うことなく、安定材料のみを用いて容易に各表示素子の作製を行うことが可能であった。

【図面の簡単な説明】

【0087】

【図 1】 本発明の表示素子の一構成例を示す断面図である。

【図 2】 従来の表示素子の断面図である。


【図 3】 従来の表示素子の他の構成を示す断面図である。

【符号の説明】


【 0 0 8 8 】

1 1 …表示素子、1 3 …陽極、1 4 -1、1 4 -2…発光ユニット、1 4 c …発光層（有機発光層）、1 5 …電荷発生層、1 6 …陰極


【書類名】 図面
【図1】



【図2】



【図 3】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】有機層からなる発光ユニットを積層させたスタック型の表示素子において、安定材料を用いることで耐環境性の向上を図ることができ、かつ電荷発生層から発光ユニットへの電荷の注入効率の向上を図ることができ、作製の容易な表示素子を提供する。

【解決手段】陰極16と陽極13との間に、少なくとも有機発光層14cを含む発光ユニット14-1, 14-2が複数個積層され、各発光ユニット14-1, 14-2間に電荷発生層15が挟持された表示素子11において、電荷発生層15が Li_2SiO_3 を主成分として構成されている。このような電荷発生層15として、第1には、 Li_2SiO_3 からなる構成が提示される。また第2には、 Li_2SiO_3 と電荷輸送材料との混合層を含む構成が提示される。そして第3には、 Li_2SiO_3 からなる層と、 Li_2SiO_3 と電荷輸送材料との混合層との積層構造が提示される。

【選択図】図1

特願 2 0 0 4 - 0 4 0 9 2 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 2 1 8 5]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 3 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都品川区北品川 6 丁目 7 番 3 5 号

氏 名

ソニー株式会社